EXTRAIZOL NORMAL

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

EXTRAIZOL NORMAL — гидроизоляционный рулонный битумно-полимерный материал для изоляции кровли, фундамента и других строительных конструкций.

Экстраизол Нормал состоит из прочной основы (стеклоткань, стеклохолст или полиэфирное полотно), покрытой с двух сторон полимерно-битумным вяжущим с минеральным наполнителем. В качестве защитного слоя используется крупнозернистая посыпка и полимерная пленка.

Материал наплавляется внахлест на подготовленное основание с помощью горелки согласно технической карте.

EXTRAIZOL NORMAL ЭКП/ТКП/ХКП — кровельный материал с крупнозернистой посыпкой на верхней стороне полотна и полимерной (легкосгораемой) пленкой с наплавляемой стороны полотна. Применяется для устройства верхнего слоя кровельного ковра.

EXTRAIZOL NORMAL ЭПП/ТПП/ХПП — гидроизоляционный материал с полимерной пленкой с лицевой и с нижней сторон полотна. Применяется для устройства промежуточного и нижнего слоя в кровельном ковре, а также для устройства гидроизоляции строительных конструкций.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для гидроизоляция кровли, стен подвалов, магистральных трубопроводов, фундаментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от влаги
- Простота монтажа
- Универсальная температура монтажа
- Устойчивость к жаре, холоду

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении в один ряд по высоте в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида.

СДЕЛАНО В РОССИИ

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал поставляется в рулонах на паллетах, упакованных в термоусадочную пленку. Хранение в сухом закрытом помещении в вертикальном положении в один ряд по высоте на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Возможно хранение на открытых площадках, при условии обеспечения защиты от атмосферных воздействий.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения материала в рулонах 12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортировки. По истечении гарантийного срока хранения материал подлежит проверке на соответствие заявленным характеристикам. При подтверждении соответствия срок хранения может быть продлен.

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-012-46345603-2024

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ | ПРОСТОТА МОНТАЖА | 100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ | ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ | УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	EXTRAIZOL NORMAL						МЕТОД ИСПЫТАНИЙ
	ЭПП	ТПП	ХПП	ЭКП	ТКП	ХКП	
Масса, кг/м2 (+5%)	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	ГОСТ EN 1849-1-2011
Толщина, мм (±5%)	1,8–2	1,8–2	1,8–2	2,8–3	2,8–3	2,8–3	ГОСТ EN 1849-1-2011
Максимальная сила растяжения, Н (±200): Вдоль Поперек	600 500	1000 1000	500 250	600 500	1000 1000	500 250	ГОСТ 31899-1-2011 EN 12311-1:1999
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2 не менее	1,5						ГОСТ 2678-94
Температура гибкости на брусе R=15 мм R=25 мм, С не выше	-15						ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ 2678-94
Температура хрупкости, С не выше	-20						ГОСТ 2678-94
Водопоглощение в течении 24 часов, % по массе не более	1						ГОСТ 2678-94
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа	выдерживает						ГОСТ EN 1928-2011 метод А
Водонепроницаемость давлении 0,2 Мпа в течении 2 часов	выдерживает						ГОСТ 2678-94
Теплостойкость, С не менее	85						ГОСТ EN 1110-2011
Длина*Ширина, м (±1%)	10*1						ГОСТ EN 1848-1-2011
Потеря посыпки, % (±15)	–			15			ГОСТ EN 12039-2011
Группа горючести	Г4						ГОСТ 30244
Группа воспламеняемости	В2						ГОСТ 30402
Группа распространения пламени	РП4						ГОСТ Р 51032
Класс пожарной опасности	КМ-5						
Тип защитного покрытия: Верх Низ	 Пленка без логотипа Пленка с логотипом			 Сланец Пленка с логотипом			

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ОБОЗНА-ЧЕНИЕ	МАССА КВ.М.	МЕТРАЖ РУЛОНА, М	ВЕС 1 РУЛОНА, КГ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ НА ПАЛЕТЕ	ВЕС 1 ПАЛЕТА, КГ	КОЛ-ВО ПАЛЕТ В ФУРЕ	КОЛ-ВО РУЛОНОВ В ФУРЕ, ШТ	ВЕС В ФУРЕ, КГ
ЭПП	3,0	10	30	30	925	22	660	20350
ТПП	3,0	10	30	30	925	22	660	20350
ХПП	3,0	10	30	30	925	22	660	20350
ЭКП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ТКП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500
ХКП	4,0	10	40	25	1025	20	500	20500

ПРИМЕЧАНИЕ:

Маркировка (ТКП, ТПП, ХПП, ХКП, ЭКП, ЭПП) обозначает тип основы и покрытий:
1-я буква (основа): Т — стеклоткань; Х — стеклохолст; Э — полиэфир (полиэстер).
2-я буква (верх): К — крупнозернистая посыпка; П — полимерная пленка.
3-я буква (низ): П — полимерная пленка.