ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ BIOVAT® BARIER

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Праймер битумный BIOVAT® BARIER — раствор нефтяных битумов с температурой размягчения не ниже 80 °С в специально подобранных органических растворителях. Предназначен для подготовки изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементнопесочная стяжка и т.п.) перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся кровельных и гидроизоляционных материалов.

Способ применения: Готовый праймер перед применением необходимо тщательно перемешать. Праймер рекомендуется наносить на обрабатываемую поверхность капроновыми щетками или кистями. При таком нанесении праймер битумный впитывается в поверхность, насыщает и скрепляет ее, обеспечивая прочное сцепление основания с гидроизолирующим покрытием.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Основание плоских кровель
- Фундаменты
- Подземные конструкции и сооружения
- Мостовые пролеты
- Поверхности металлических трубопроводов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая укрывная и проникающая способность
- Простота нанесения
- Высокая скорость высыхания
- Улучшает рабочие параметры применяемых изоляционных материалов
- Продлевает срок службы основания
- Сокращает время и упрощает процесс финишной отделки
- Сокращает расходы на обслуживание покрытий

ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ

- ТУ 23.99.12-015-46345603-2024

СДЕЛАНО В РОССИИ

ХРАНЕНИЕ

Хранение праймера в закрытом помещении, снабженном приточно-вытяжной вентиляцией. Праймер должен быть защищен от попадания влаги и прямых солнечных лучей. Допускается расслоение праймера при хранении.

УПАКОВКА

Праймер упаковывается в металлическую герметичную тару. Объем заполнения тары не более 90%.

ТРАНСПОРТИРОВКА

В крытых транспортных средствах в вертикальном положении. Загрузка в транспортные средства и перевозка — в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

ГИДРО-ИЗОЛЯЦИЯ

УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ

-20° +40°
ТЕМПЕРАТУРА МОНТАЖА

100% ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

УСТОЙЧИВА К ЖАРЕ, ХОЛОДУ СТАРЕНИЮ И УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ

–

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Наименование показателя	**Ед.изм.**	**Критерий**	**Праймер BIOVAT BARIER**	**Метод испытаний**
Расход	гр/м^2	–	200-300	–
Температура размягчения по КИШ	С	Не ниже	80	ГОСТ 32054-2013
Время высыхания, час, при температуре 20±2 °С	С	Не более	12	ГОСТ 8420-77
Условная вязкость, °С	С	–	15-40	ГОСТ 19007-73
Массовая доля нелетучих веществ	%		45-55	ГОСТ 31939-2022

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ						
Ведро, л	**Ведро, кг**	**Кол-во ведер на палете, шт.**	**Вес 1 палета, кг**	**Кол-во палет в фуре, шт.**	**Кол-во ведер в фуре**	**Вес в фуре, кг**
18	14	36	529	24	864	12696
20	16	36	601	24	864	14424
10	8	60	505	24	1440	12120